

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 4-6,3 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC02

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
VSS + U	1,8	6	24			100				24
VSS	1,5	5	19			95				20
VSI			4			80	98	100		
VSI - U			0			75	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 15/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
Maximum	0,5	2	14	44	70	89	100	100	5,2	17
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	2	13	43	68	88	100	100	4,7	
Moyenne Xf	0,2	1	10	38	63	84	100	100	4,0	14
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	1	7	33	58	80	99	100	3,2	
Minimum	0,0	1	6	30	54	77	99	100	2,9	9
Ecart-type	0,14	0,5	2,3	3,9	3,7	3,1	0,4	0,0	0,60	2,7
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 6700000€
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 02 175 0001