

**PRODUCTEUR  
MATERIAU  
CODE**

 CARRIERE DE SAINT-PIERRE-BOIS  
14-31,5C GRANITE CONCASSE  
SPC03

 Période de validité de l'engagement  
du : 01/07/16  
au : 31/12/16

**REFERENCES**

NF EN 18-545 art 7 - Code C IV

**PARTIE NORMATIVE**


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f	(d/2)	d	D/1,4				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	14	16	18	22	28	31,5	45	63	W%	FI
VSS + U	2,3	6	22			79		100				39
VSS	2,0	5	17			67		99				35
VSI			2			37		84	98	100		
VSI - U			0			25		79	97	100		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 16/12/13 au 08/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f	(d/2)	d	D/1,4				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	14	16	18	22	28	31,5	45	63	W%	FI
Maximum	1,3	3	12	22	36	66	93	99	100	100	1,4	15
Xf + 1,25xEcart-type	1,1	3	10	21	33	62	93	99	100	100	1,3	
Moyenne Xf	0,7	1	6	13	23	50	83	96	100	100	0,8	10
Xf - 1,25xEcart-type	0,2	0	2	5	13	38	74	93	100	100	0,3	
Minimum	0,1	0	1	4	10	34	71	91	100	100	0,2	5
Ecart-type	0,38	0,8	3,2	6,2	8,1	9,6	7,4	2,6	0,0	0,0	0,39	4,1
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
s.a. au capital de 600 000 €  
B.P. 5 - 67601 SELESTAT  
Tel 03 88 58 20 30  
Fax 03 88 82 08 74  
Site web 03 88 175 1000