

**PRODUCTEUR
MATERIAU
CODE**

 CARRIERE DE SAINT-PIERRE-BOIS
6-14C - GRANITE
SPC02

 Période de validité de l'engagement
du : 01/07/16
au : 31/12/16

REFERENCES

NF EN 18-545-art 7 - code C IV

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d	8	D/1,4	12,5	D	1,4D	D/2	1097-5	933-3
	0,063	3,15	6,3		10		14	20	40	W%	FI
VSS + U	2,3	6	22		79		100				39
VSS	2,0	5	17		67		100				35
VSI			2		37		85	98			
VSI - U			0		25		80	97			

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 25/03/15 au 08/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d	8	D/1,4	12,5	D	1,4D	D/2	1097-5	933-3
	0,063	3,15	6,3		10		14	20	40	W%	FI
Maximum	2,0	5	16	36	67	95	100	100	100	3,1	12
Xf + 1,25xEcart-type	1,6	3	11	34	65	94	100	100	100	1,8	
Moyenne Xf	0,9	2	7	27	57	89	98	100	100	0,8	10
Xf - 1,25xEcart-type	0,3	0	3	20	49	84	96	100	100	0,0	
Minimum	0,3	1	4	17	43	79	94	100	100	0,2	9
Ecart-type	0,52	1,2	3,3	5,7	6,3	4,2	1,6	0,0	0,0	0,76	1,1
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5



OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 100 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax : 03 88 82 08 74
 Site : 03 88 02 175 0001