

**PRODUCTEUR** CARRIERE DE SAINT-PIERRE-BOIS  
**MATERIAU** Mélange 0/31,5C - GRANITE CONCASSE  
**CODE** SPC06

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF EN 13285:2010 - Cat OC85-UF7-LF2-Ge

**PARTIE NORMATIVE**


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1												NF EN	NF EN			
	f					F	C			B	D			1,4D	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	100	100	100	W%	MB
VSS	7,0				35		60	75		100	100	100					3,0
VSI	2,0				2		15	30		85							

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 23/02/12 au 02/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1												NF EN	NF EN			
	f					F	C			B	D			1,4D	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	100	100	100	W%	MB
Maximum	6,5	12	12	16	22	30	43	52	82	100	100	100	100	100	100	6,2	3,0
Moyenne Xf	4,7	7	9	12	17	22	30	41	65	98	100	100	100	100	100	3,1	2,1
Minimum	2,5	4	6	8	11	15	21	32	50	89	100	100	100	100	100	1,2	1,4
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10



**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 600 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT  
 Tel 03 88 58 80 30  
 Fax 03 88 82 48 74  
 Site 03 88 030 125 1000 1