

PRODUCTEUR CARRIÈRE DE SAINT-PIERRE-BOIS
MATERIAU Mélange 0/14C - GRANITE CONCASSE
CODE SPC05

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF EN 13285:2010 - Cat OC85-UF9-LF4-Ge

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN 1097-5
	f	F	C	B	A	D	1,4D	
	0,063	0,5	2	4	8	14	20	W%
VSS	9,0	35	60	75	90	100	100	
VSI	4,0	4	15	30	50	85		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 04/09/13 au 14/12/15

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN 1097-5
	f	F	C	B	A	D	1,4D	
	0,063	0,5	2	4	8	14	20	W%
Maximum	9,0	21	39	52	80	100	100	6,0
Moyenne Xf	6,0	16	28	38	64	97	100	3,4
Minimum	4,0	12	22	30	51	87	100	1,5
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15



OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 300 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 48 74
 Site : www.jl-leonhart.com

