



FICHE TECHNIQUE

CARRIÈRE DE SAINT PIERRE BOIS

22.09.2015

A 20 min de Sélestat, la Carrière de Saint Pierre Bois (vallée de Villé) extrait et commercialise des concassés et des enrochements en granit à destination des paysagistes et des entreprises de TP.

80/150 mm

DESCRIPTION

- Granulométrie : 80/150 mm
- Type de roche : granit
- Couleurs : gris rosé
- Densité : env. 2,6
- Los Angeles : 29
- Micro deval en présence d'eau : 11
- Résistance à la compression : 115 à 269 MPa estimée (pétrographie)
- Résistant au gel-dégel
- Absorption d'eau : WA < 0,5 %
- Produit non marqué CE
- Applications : cloutage de plateforme, remplissage de gabions.



Carrière : Lieu-dit Im Taelele - 67220 Saint Pierre Bois - Tél. 06 85 52 16 99

Laboratoire : Route de Strasbourg - BP 70005 - 67601 Sélestat Cedex - Tél. 03 88 08 67 89