

Référence interne de l'enrobé F184

**Etiquette d'information Marquage** 

EST ENROBES  
Route de strasbourg  
67601 SELESTAT

EB 10 roull/iai 35/50

Numéro d'identification de l'organisme notifié: 1701

Numéro du certificat: C08-01089

Année d'apposition du marquage: 2008

EN 13 108-1 Enrobés bitumineux pour routes et autres zones de circulation

Exigences générales et fondamentales

Caractéristiques	Catégories/ Valeurs	Unités
Pourcentage minimal de vides*	V max 10	
pourcentage maximal de vides*	V min 5	
Sensibilité à l'eau**	ITSR70	
Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons *	APD ou Abr ANR	
Comportement au feu	**	
Température du mélange	140 à 180	°C
Granularité: passant de :		
-31.5mm**	100	%
-20mm**	100	%
-16mm**	100	%
-14mm**	100	%
-12.5mm**	100	%
-10mm**	98	%
-8mm**	77	%
-6.3mm**	65	%
-4mm**	49	%
-2mm**	33	%
-0.5mm	15	%
-0.315mm	14	%
-0.25mm	12	%
-0.08mm	8	%
-0.63mm	7,2	%
Teneur en liant	5,48	%
Module de rigidité minimal	S min 7000	
Module de rigidité maximal	APD ou S max NR	
Résistance aux déformations permanentes		
-grand modele : pourcentage de profondeur d'ornierage	P5	
-petit modele : pente d'ornierage	APD ou WTS air NR	
-petit modele : pourcentage de profondeur d'ornierage	APD ou PRD air NR	
Résistance aux déformations permanentes essai de traction-compressio	APD ou fc max NR	
Résistance à la fatigue	epsilon6 100	
Substances dangereuses	Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces enrobés ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction de ce présent document.	